

8.5.1 - H.01/M.30				ELJÁRÁSVIZSGÁLATOK NYILVÁNTARTÁSA						Batir Kft.		
Időpont	WPQR száma	Méret (mm) (Átmérő x Falv.)	Alapanyag	Hegesztési eljárás	Kötéstípus	Hegesztési pozíció	Hozaganyag(ok)	Érvényesség anyagminőségre (CR ISO 15608 szerint)	Érvényességi tartomány (t = falvastagság D = átmérő a = varrat magasság)	Érvényesség tartomány Hegesztési pozíció	Megjegyzés	
2014. 02. 24	H/V 14 0311	Ø48,3 x 10	P355NH (1.0565)	141/111	BW	PH / PC	Böhler EML5 / Böhler FOX EV 50	1.1 - 1.2	t = 3,0 - 20,0; D ≥ 25,0	PA, PC, PE, PH		
2014. 02. 24	H/V 14 0312	Ø114,3 x 11	P355NH (1.0565)	111	BW	PH / PJ	Böhler FOX CEL / Böhler FOX CEL Mo	1.1 - 1.2	t = 3,0 - 22,0; D ≥ 67,15	PA, PC, PE, PH+PJ		
2016.11.18	01 202 H/V-16 1173	Ø114,3 x 8.56	X6CrNiTi 18-10 (1.4541)	141/111	BW	PH / PC	Böhler SAS 2-IG/ Böhler FOX SAS 2-A	8.1	t = 3,0 - 17,12; D ≥ 57,15	PA, PC, PE, PH		
2016.11.18	01 202 H/V-16 1174	Ø33,7 x 2	X6CrMoTi 17-12-2 (1.4571)	141	BW	PH / PC	Böhler SAS 4-IG	8.1	t = 1,4 - 4,0; D ≥ 25	PA, PC, PE, PH		
2017. 02. 28.	E 122 / 0231 / 2017	Lv = 12	P355NH (1.0565)	135	BW	PA	Böhler EMK 6-D	1.1 - 1.2	t = 6,0 - 24,0; D ≥ 500	PA		
2017. 02. 28.	E 122 / 0232 / 2017	Lv = 30	P355NH (1.0565)	135	FW	PB	Böhler EMK 6-D	1.1 - 1.2	t ≥ 5,0; D ≥ 500	PA, PB		
2017. 02. 28.	E 122 / 0233 / 2017	□60x40x5	S355J2H (1.0557)	135	BW	PA	Böhler EMK 6-D	1.1 - 1.2	t = 3,0 - 10,0; D ≥ 20	PA		
2017. 02. 28.	E 122 / 0234 / 2017	□60x40x5 / Lv=5	S355J2H (1.0557)	135	FW	PB	Böhler EMK 6-D	1.1 - 1.2	t = 3,0 - 10,0; D ≥ 500 3 ≤ a ≤ 6	PA, PB		
2020. 05. 14.	H/V 20 1224	Ø33,7 x 2,9	P355NH (1.0565)	141	BW	PH / PC	Böhler EML5	1.1 - 1.2	t = 1,45 - 5,8; D ≥ 16,85	PA, PC, PE, PF, PH		
											Felülvizsgálva: 2023.03.30	


 Czibere Gábor, 2023-04-20
 ÉMI-TÜV SÜD Kft.

